Suositeltavat suojakaasut kaasukaarihitsaukseen

Suositellaan yleisesti

Voidaan käyttää

Ei suositella

		Arcal 1 Ar	Arcal 5 Ar/CO_2	Arcal 12 Ar/CO_2	Arcal 14 $Ar/CO_2/O_2$	Arcal 21 Ar/CO_2	Arcal 25 Ar/CO_2	Helium N47 He	Hiilidioksidi CO_2	Arcal F10 N_2/H_2
MIG JA MAG	Teräs, seostamaton ja vähäseoksinen		●		●	●	●		●	
	Teräs, austeniittinen, ruostumaton			●						
	Teräs, dupleksi, ruostumaton			●						
	Alumiini, seoksinen	●								
	Kupari, seoksinen	●								
TIG	Teräs, seostamaton ja vähäseoksinen	●								
	Teräs, austeniittinen, ruostumaton	●								
	Teräs, dupleksi, ruostumaton	●								
	Alumiini, seoksinen	●						●		
	Kupari, seoksinen	●						●		
	Titaani	●								
JUURI-SUOJA	Teräs, seostamaton ja vähäseoksinen	●								
	Teräs, austeniittinen, ruostumaton	●								●
	Teräs, dupleksi, ruostumaton	●								●
	Kupari, seoksinen	●								
	Titaani	●								